

"استخدام أنزيم البروتيز المحمل على بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا SiO2 في تنظيف بقع دم الوطاويط وتقوية النقوش الجدارية المصنوعة من الحجر الرملي
Use of Protease enzyme loaded on Wacker OH polymer and nano silica SiO2 in cleaning Bat blood stains and Consolidation museum
"Sand Wall Paintings"

محمد جمال علي1

mg1747@fayoum.edu.eg

(إشراف)

أ.م.د/ محمد مصطفى محمد عبد المجيد
رئيس قسم ترميم الآثار (الأساس) - كلية الآثار - جامعة الفيوم

mmm04@fayoum.edu.eg

أ.د/ شعبان محمد محمود عبد العال
رئيس قسم ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة الفيوم

smm00@fayoum.edu.eg

ملخص البحث:

تعد النقوش واللوحات الجدارية المصنوعة من الحجر الرملي من أهم المقتنيات الأثرية التي تزين المتاحف الأثرية في مصر ومنها ما هو معروض او ما هو مخزن بمخازن تلك المتاحف ومعظم هذه النقوش تشهد على بعض الأحداث الهامة في التاريخ المصري.

بعض هذه اللوحات تعاني من الإتساخت نتيجة التخزين لفترات طويلة بالمخازن أو نتيجة بعض الظروف البيئية الغير ملائمة في عمليات العرض المتحفي أو التخزين وتعاني تلك اللوحات من الهشاشة والضعف نتيجة تأثرها بعوامل التلف المختلفة .

ولما كانت بيئة معامل الترميم بالمتاحف هي بيئة مناسبة لتطبيق إحدى الطرق التي تعد من أفضل الطرق التي استخدمت في عملية تنظيف

(1) باحث دكتوراة - كلية الآثار - جامعة الفيوم

المقتنيات الأثرية المختلفة وذلك عن طريق استخدام الإنزيمات والتي أثبتت فاعلية كبيرة في الحفاظ علي المقتنيات الأثرية وما تحويه من ألوان وأيضا استخدام مواد النانو في عمليات تقوية الآثار لذا فقد جاءت فكرة البحث لاستخدام أنزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا SiO₂ في تنظيف بقع دم الوطاويط وتقوية اللوحات الجدارية الرملية المتحفية وتقيم مدي فاعليتها في عملية تنظيف تلك البقع ومدي تأثيرها علي أسطح اللوحات و الألوان وايضاً تقوية تلك النقوش من خلال المواد النانومترية وتقييمها من خلال الفحوص والتحليل المختلفة.

الكلمات الدالة:

اللوحات الجدارية ، أنزيم البروتيز ، الفاكر OH ، نانو السليكا.

Abstract:

The inscriptions and wall paintings made of sandstone are among the most important archaeological holdings that adorn the archaeological museums in Egypt, including what is displayed or what is stored in the stores of those museums. Most of these inscriptions testify to some important events in Egyptian history. Some of these paintings suffer from dirt as a result of storage for long periods in warehouses or as a result of some inappropriate environmental conditions in museum display or storage operations, and these paintings suffer from fragility and weakness as a result of being affected by various factors of damage. And since the environment of the restoration laboratories in museums is a suitable environment for the application of one of the parchments, which is one of the best methods used in the process of cleaning various archaeological holdings, through the use of enzymes, which have proven to be very effective in preserving archaeological holdings and the colors they contain, as well as the use of nanomaterials in strengthening processes. Archeology Therefore, the idea of research came to use protease enzyme loaded on Wacker OH polymer and nano-silica in cleaning bat blood stains and strengthening museum sand wall paintings .

Key words:


Wall Paintings ، Protease enzyme ، Wacker OH ، nano silica .

المقدمة:

لقد تم استخدام الأنزيمات والبوليمرات والمواد النانوية كلاً على حدى في حقل ترميم الآثار بشكل واسع حيث أثبت كفاءة عالية في عمليات ترميم وصيانة الآثار خاصة في عمليات التنظيف والتقوية والعزل وقد اثبت العديد من الباحثين كفاءة الانزيمات في تنظيف العديد من المقتنيات الأثرية كما تم استخدام البوليمرات ايضاً بشكل واسع في تنظيف وتقوية النقوش الجدارية واللوحات المتحفيه وقد أعطت نتائج جيدة كما أن المواد النانوية استخدمت في عمليات التقوية والتنظيف للنقوش الجدارية عامة واللوحات المتحفيه خاصة.

والإنزيمات Enzymes مشتقة من الكلمة اليونانية، (EN) بمعنى (في الداخل)، (Zyme) بمعنى (خميرة) ، وقد تم الحصول على المعلومات الأولى عن هذه المواد أثناء دراسة عملية التخمر ويعرف الانزيم بأنه عامل مساعد عضوي حيوي ذو وزن جزئي كبير شديد الحساسية لدرجات الحرارة المرتفعة ويختص كل انزيم بتنشيط تفاعل او أكثر دون ان يتأثر بذلك التفاعل والإنزيمات عبارة عن مواد بروتينية معقدة التركيب تساعد كعامل مساعد في تنشيط التفاعلات الحيوية. (عبد العال ، شعبان -2010-ص2) أما البوليمرات فهي مركبات ذو وزن جزئي مرتفع مكونة من وحدات جزئية مكررة قد تكون هذه المواد عضوية أو غير عضوية أو عضوية معدنية وقد تكون طبيعية أو اصطناعية في أصلها (الزلقي ، محمود -2022-ص56) والبوليمر Polymer فهي كلمة لاتينية تتكون من مقطعين الأول Poly ويسمى بالعربية (متعدد الاجزاء) اما كلمة (mer) ويعني الجزء وترجمتها

الحرفية تكون متعدد الاجزاء و البوليمر هي المادة التي تتكون من أجزاء عديده قد تكون متشابهة او غير متشابهة تتكون بارتباطها بالأواصر الكيميائية سلاسل من الجزيئات ليرتفع وزنها الجزيئي الى عدة الاف او ملايين لذلك يطلق على البوليمر ايضا ، اما المونيمر Monomer فتعني الوحدة البنائية الصغيرة المتكررة في تركيب السلسلة البوليميرية ، وعملية البلمرة عبارة عن تحويل الوحدات البنائية الى البوليمر من خلال تفاعلات كيميائية متنوعة monomers بتفاعل البلمرة الى $CH_2=CH$ تعتمد على طبيعة الوحدة البنائية للبوليمر. اما الأجسام النانو مترية هي مواد تتميز بحجمها الصغير جدا المقاس بالنانومتر (جزء من 910 من المتر)، تقريبا أصغر مئة ألف مرة من قطر شعرة رأس الإنسان، أيضا تعرف الجسيمات النانوية بأنها تجمع ذري أو جزيئي يتراوح عددها من بضع ذرات (أو جزيئات) إلى مليون ذرة، مرتبطة بعضها ببعض بشكل كروي تقريبا، له نصف قطر أقل من 100 نانومتر. وترجع الخصائص والميزات الفريدة من نوعها للجسيمات النانوية إلى صغر قياسها بالإضافة إلى التركيب الكيميائي والبنية السطحية لها. ومثالا على ذلك مادة الجرافيت والماس؛ فكلاهما مكون من ذرات الكربون؛ فالأول تكون ذرات الكربون مرتبة في أشكال سداسية متراسة في صفائح متوازية، أما الماس فذرات الكربون تكون على هيئة بلورات ثمانية الأوجه شكل رقم (1) ولكل من الجرافيت والماس خواصه واستخداماته الخاصة. (لهبيي ،عائشة وجديعي،عبير-2021-ص1).



شكل (1) يوضح التمثيل البلوري لمادتي الجرافيت والماس (لهبيي
عائشة وجديعي، عبير-2021-ص1)

الهدف من البحث:

- تقييم كفاءة تنظيف دم الوطاويط باستخدام أنزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا SiO_2 ومدى صلاحيتها في تنظيف النقوش الجدارية الرملية.
- تقييم كفاءة التقوية باستخدام أنزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا SiO_2 ومدى صلاحيتها في تقوية النقوش الجدارية الرملية.
- دراسة تحميل الإنزيمات علي المواد البوليمرية والنانو مترية لتحسين جميع الخواص للانزيمات والبوليمرات والمواد النانوية .

• تحديد إيجابيات ونتائج التنظيف والتقوية باستخدام أنزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا SiO₂ والمقارنة بطرق التنظيف والتقوية التقليدية .

إشكاليات الدراسة:

تعد الطواويط من الطيور المميزة التي تنتمي إلى أنواع الثدييات والتي تلد و تبيض كما انها تنتمي إلى مجموعة الطيور الوترية و يعتبر من أهم الطيور التي دارت حولها العديد من القصص و الحكايات و الروايات القديمة، و تبدأ في الظهور بكثرة في الليل و تعيش بكثرة في الأماكن الدافئة الرطبة ، تعمل على مص الدماء و توجد منها بعض الفصائل منها التي تتغذى على الفواكه التي تعتبر من أهم الأغذية التي تتغذى لذا فأن الطواويط تسكن بشكل كبير في المقابر المصرية القديمة وذلك لتوافر البيئة المناسبة لها حيث الظلام الداكن والرطوبة العالية.

ولأن الطواويط من الثدييات فإنها تلد ولا تبيض عكس ما يظن الكثير بانها طيور وتبيض، ويحدث التخصيب أو الحيض مرة واحدة في العام، أو مرتين أو أكثر، حيث أن التخصيب مختلف من نوع وطواط إلى آخر، والدورة أيضاً حيث أن فترة الحيض تختلف من خفاش لأخر.

وقد تلد الخفافيش جرو أي خفاش صغير، وبعض السلالات تلد توأم بشكل مستمر، وأحياناً تلد أربعة توأم والحيض عند الطواويط يكون بخروج الدم من الفرج مثلها مثل الإنسان تماماً، وفي حالة التخصيب يمتد الحمل من فترة أربعون يوم إلى عشرة أشهر، والتزاوج يكون قبل فترة البيات الشتوي

(P.232-1992- Rasweiler, J And H ,Bonilla). لذا فإن النقوش الجدارية بصفة عامة واللوحات المتحفية بصفة خاصة تعاني من دم الوطاويط الذي يخفي النقوش والألوان وبالتالي فإن تنظيف تلك البقع هو أمر هام وضروري للحفاظ علي المقتنيات الأثرية.

الدراسة:

تعتبر الاختبارات والتجارب من أهم المراحل في عملية الترميم والصيانة للمقتنيات الأثرية، فهي ضرورية لتجنب الأخطاء أو النتائج غير المتوقعة أثناء أعمال الترميم والصيانة.

فهي لازمة من أجل الحصول على أفضل النتائج، لذا فإنه يجب استخدام المواد المراد استخدامها علي القطع الأثرية بداية بالنماذج الحديثة لتخضع إلي التجريب قبل التطبيق، و يجب أن يتم اجتيازها من خلال اختبارات مختلفة وعملية تقادم، و يجب أن يشير التقييم في النهاية إلى قدرتها على الحفاظ على المواد الأثرية دون أي تغيير لمعالمة الأصلية.

تم تحضير عينات من الحجر الرملي وملونة باللون الأزرق المصري محاكاة للوحة أثرية مصنوعة من الحجر الرملي ومنقوشة بالنقش الغائر وملونة باللون الأزرق المصري والوسيط اللوني يتكون من مادة الصمغ العربي محفوظة بمتحف بني سويف (صورة رقم: 1). لذا فانه قد تم اعداد مجموعة من العينات من الحجر الرملي وتمتلوئها بنفس مادة اللون الازرق المصري في وسيط الصمغ العربي ووضع بقع من دم الوطايط علي العينات التجريبية (صورة رقم: 2).



صورة رقم (1) توضح القطعة الأثرية رقم (1528) بسجل متحف آثار بني سويف



صورة رقم (2) توضح عينات محاكاة من الحجر الرملي الملون باللون الأزرق المصري وعليها بقع من دم الوطاويط

تعيش الوطاويط بالقرب من اسطح الاحجار في المقابر والمعابد والاماكن المظلمة والقريبة من الأراضي الزراعية الغنية بتراكمات من أملاح النترات والفوسفات ويتمثل التلف فيما تخلفه من بقع الدم داكنة اللون وهي بقع يصعب إزالتها خاصة إذا كانت الأحجار منقوشة مما يؤدي إلى التصاقها واحداث أضرار بالغة بالنقوش.

(استخدام أنزيم البروتيز المحمل على بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا.....) محمد جمال



صورة رقم (3) توضح بعض الوطاويط التي تسكن المقابر الأثرية بأحادي المناطق الأثرية ببني سويف (تصوير الباحث)

تم تحميل أنزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا SiO_2 بالمركز القومي للبحوث بالدقي- الجيزة - مصر بنسبة 2: 96: 2 وقد تم فحص المحلول الناتج تحت الميكروسكوب الضوئي المركب بمعمل ترميم الآثار بمتحف آثار بني سويف (كما هو موضح بالصورة رقم:4)



صورة رقم (4) توضح صورة مجهرية بالميكروسكوب الضوئي المركب لمحلول انزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا SiO_2 عند تكبير X250

(استخدام أنزيم البروتيز المحمل على بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا.....) محمد جمال

الدراسة التحليلية:

أن المنهج التحليلي في مجال الدراسات الأثرية يساعد في التعرف على طبيعة القطع الأثرية ومكوناتها وتركيبها الكيميائي، وخواصها الكيميائية والفيزيائية، وتقنيات صناعتها وتشكيلها، وتأثير التقادم الزمني عليها وكيفية حفظها وصيانتها، وربما تحديد هويتها وتاريخها، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على هذه المعلومات بدقة وجمعها في وقت أقصر وبجهد أقل.

لذا فإن الدراسة التحليلية للوحات الجدارية الرملية وما تحمله من ألون هو أمر غاية في الأهمية للوقوف على أفضل المواد وأفضل الأساليب العلمية في عمليات العلاج من تنظيف وتقوية وتغليف وعرض او تخزين.


1- فحص القطعة الأثرية:

تعد عمليات فحص القطع الأثرية هو أمر غاية في الأهمية والدقة لتحديد مناطق الضعف والشروخ والاتساقات وبالتالي الوقوف على حالة القطعة الأثرية.

وقد تم فحص القطعة الأثرية باستخدام مجموعة من العدسات المكبرة حيث تصل العدسات المكبرة الي بعض الأشياء التي لا تظهر لنا باستخدام العين المجردة وبالتالي توضح لنا نقاط الضعف بشكل أفضل وأتضح وجود بقع من دم الطوايط علي القطعة الأثرية كما تم فحص اللوحة الأثرية أيضا بأستخدام الميكروسكوب الضوئي وظهرت تلك البقع بشكل أوضح (كما هو موضح بالصور ارقام : 5، 6)


كما تم فحص حبيبات الحجر الأثري تحت الميكروسكوب الضوئي المركب عند تكبير X250 وأيضا حبيبات اللون الأزرق للتوقف علي حالة الحجر الأثري والألوان والميكروسكوب هو عبارة عن أداة تُستخدم لرؤية الأشياء الصغيرة جداً، والتي لا تُرى بالعين المجردة بحيث تُنتج صوراً واضحةً ومكبرةً للأجسام الصغيرة مما يُسهل عملية دراستها.

لذا تم فحص النقش الجداري باستخدام الميكروسكوب الضوئي للوصول الي ما لم تصل اليه العين المجردة ولا العدسات من نقاط ضعف لكي تساعد في تشخيص حالة القطعة الأثرية وتحديد أفضل أساليب الصيانة والعلاج (كما هو موضح بالصورة رقم : 7)



صورة رقم (5) توضح حالة حبيبات اللون وبعض مظاهر التلف بالقطعة الأثرية حيث أن (A) توضح حالة ضعف حبيبات اللون الأزرق و (B) توضح بعض الاتساخات و(C) أتوضح وجود بقع دم الوطاويط

النتائج: من خلال الفحص باستخدام العدسات مختلفة البعد البؤري ودرجات التكبير وفي اضاءات مختلفة تبين حالة الضعف الشديد في حبيبات اللون الأزرق أيضا وجود الاتساخات والأتربة وبقع دم الوطاويط.



صورة رقم (6) توضح بعض الصور المجرية حيث أن (A) توضح حالة وجود اتساخات طينية و (B) توضح بعض الاتساخات مع وجود دم الوطاويط و (C) توضح اختفاء اللون الأزرق أسفل اتساخات والأتربة أما (D) توضح وجود بقع دم الوطاويط بشكل كبير



صورة رقم (7) توضح شكل حبيبات الحجر الرملي وحبيبات اللون الأزرق تحت الميكروسكوب الضوئي المركب عند تكبير X250

النتائج: تبين من خلال الفحص باستخدام الميكروسكوب الضوئي عند تكبير X100 حالة الضعف الشديد التي تعاني منها حبيبات الحجر الرملي أيضا تبين ضعف حبيبات اللون الأزرق مع اختفائه أسفل طبقات الاتساخت الطينية وتبين وجود بقع من دم الوطاويط.

2- تحليل القطعة الأثرية:

ساهمت التقنيات الحديثة في خدمة علم الآثار والتأريخ والترميم، عن طريق كشفها لمعلومات مؤكدة عن طبيعة مكونات القطع الأثرية وتفسير كيفية صنعها لذا فإن عملية تحليل القطع الأثرية ومكوناتها أمرٌ بات طبيعياً جداً للتعرف على الأثر قبل العلاج.

تم تحليل القطعة الأثرية باستخدام الليزر رامن Laser Raman:

ويعتبر تحليل Raman الطيفي هو أحد أساليب التحليل الطيفي الجزيئي، والذي يستخدم تفاعل الضوء مع المادة للحصول على رؤية لتكوين المادة أو خصائصها مثل تحويل الأشعة تحت الحمراء بنظام فورييه. وتنتج المعلومات المتوفرة من خلال نتائج تحليل Raman الطيفي عن عملية تشتت الضوء، بينما تعتمد تقنية التحليل الطيفي لتحويل الأشعة تحت الحمراء على امتصاص الضوء. حيث يُنتج تحليل Raman الطيفي معلومات حول الاهتزازات التي تحدث داخل الجزيئات ومن جزيء لآخر ويمكن أن يوفر فهماً إضافياً حول التفاعل. ويوفر كل من تحليل Raman الطيفي والتحليل الطيفي لتحويل الأشعة تحت الحمراء بنظام فورييه خاصية طيفية لاهتزازات محددة لأحد


الجزئيات ("البصمة الجزيئية") كما أن كلا الأسلوبين لهما قيمة عالية في إطار التعرف على المواد.

إلا أن تحليل Raman الطيفي يمكنه توفير معلومات إضافية حول أوضاع الترددات الدنيا، والاهتزازات التي توفر نظرة على الشبكة البلورية والهيكل الأساسي الجزيئي. (الزلقي، محمود -2022-ص83)

تم التحليل بوحدة الليزر رامان بمرکز البحوث وصيانة الآثار بقطاع المشروعات التابع للمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية.

D:\Extracted spectral\EXTRACT_G1.0_000000.0

02/02/2023 11:26:20



Page 1 of 1

شكل (2) يوضح نتيجة تحليل عينة أثرية للنقش الجداري باستخدام الليزر رامان

(استخدام أنزيم البروتيز المحمل على بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا.....) محمد جمال

جدول رقم (1) يوضح نتيجة التحليل للعينة الأثرية باستخدام الليزر رامن:

النتائج	أسم العينة
SiO ₂	G1
Goethite	
Magnesium silicate	

نتائج التحليل باستخدام الليزر رامن:

من خلال التحليل بالليزر رامن تبين وجود معدن الكوارتز (SiO₂) والفلسبار ووجود معدن الليمونيت الأصفر (FeO(OH)).

تحليل اللون الأثري باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح المزود بوحدة EDX:

تم التحليل عينة من اللون الأزرق باستخدام وحدة التحليل العنصري بمعمل الميكروسكوب الإلكتروني الماسح بهيئة المتحف المصري الكبير موديل الجهاز وظروف التشغيل.

Grand Egyptian museum Scanning electron microscope / FEI Quanta 3D 200i

Edx / thermofisher pathfinder


Operated under conditions of low vacuum for acceleration voltage 20.0 ~ 30.0 kv using Large field detector with working distance 15 ~17 mm.

(استخدام أنزيم البروتيز المحمل على بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا.....) محمد جمال

Full scale counts: 557
Integral Counts: 15425

E_pt1

Cursor: 10.240 keV
1 Counts



شكل (3) يوضح نتيجة تحليل عينة أثرية للون الأزرق بالنقش الجداري باستخدام EDX

جدول رقم (2) يوضح نتيجة التحليل لحبيبات اللون بالنقش الجداري بوحدة

Element	E_pt1			
	Intensity	Net Counts	Weight %	Atom %
C K	0.95	342	8.79	15.10
O K	6.03	2179	45.15	58.23
Al K	0.65	235	1.13	0.86
Si K	12.66	4579	19.97	14.67
S K	2.44	883	3.81	2.45
Ca K	4.32	1561	9.18	4.73
Fe K	0.37	132	1.77	0.65
Cu K	1.21	438	10.21	3.32
			100.00	100.00

(استخدام أنزيم البروتيز المحمل على بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا.....) محمد جمال

نتائج التحليل باستخدام الميكروسكوب الالكتروني الماسح المزود بوحدة
:EDX

أوضحت ان حبيبات اللون الأزرق هي حبيبات من الأزرق المصري لوجود
O , Si , Ca , Cu والتركيب الكيميائي للأزرق المصري هو
.CaCuSi₄O₁₀

والأزرق المصري المعروف علمياً باسم Egyptian blue يتركب من
رباعي سليكات النحاس والكالسيوم CaCuSi₄O₁₀ ويعتبر من أقدم الألوان
التي تم تحضيرها في مصر وقد استخدم منذ الأسرة الرابعة وحتى العصر
اليوناني والروماني وأول الأدلة علي استخدامه في الدولة الحديثة وذات الجودة
في صناعته وانتقل من مصر إلي البلاد المجاورة في آسيا وأوربا ولم يقتصر
استخدامه كمادة لتلوين بل استخدام في عمل التماثل والتماثيل وحببات الخرز
وغيرها.


تحليل القطعة الأثرية بنمط الأشعة الحمراء FTIR:

تستخدم هذه الطريقة في التحليل للتعرف على الوسيط اللوني باستخدام التحليل
الطيفي للأشعة تحت الحمراء، حيث أن العديد من المواد العضوية والغير
عضوية للصورة تكون لها خصائص الامتصاص للأشعة تحت الحمراء، كما
يستخدم أيضا لتحديد خصائص المواد العضوية في طبقة اللون حيث تظهر
العينات على هيئة قطاعات رقيقة، حيث تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق
المستخدمة في التعرف على المواد الطبيعية نباتية وحيوانية كالراتنجات
والصمغ العربي وزلال البيض والغراء وغيرها من المواد الأخرى.

(استخدام أنزيم البروتيز المحمل على بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا.....) محمد جمال

وتتوقف النتائج التي يمكن الحصول عليها من هذا التحليل على درجة التعقيد في الجزيء، فعند امتصاص الجزيئات للأشعة تحت الحمراء تحدث حركة اهتزازية للذرات المكونة للجزيء، وينشأ عنه انتقال الذرات من مستويات الطاقة، وتحليل طيف الأشعة تحت الحمراء فإنه يمكن معرفة طاقة الانتقال الاهتزازية، وبالتالي يمكن معرفة نوع الذرات والروابط الموجودة في الجزيء (بوعكاز، عيسوي - يونية 2017- ص92)

تم تحليل الوسيط اللوني للون الأزرق ب FTIR بالمتحف المصري الكبير.



شكل (4) يوضح نتيجة تحليل الوسيط لعينة أثرية للون الأزرق بالنقش الجداري باستخدام FTIR

وفقا لعينة نقية فإن الصمغ العربي يظهر عند المجموعات الوظيفية الآتية:
جدول رقم (3) يوضح المجموعات الوظيفية للصمغ العربي:

Standard		Sample	
Wave number	Functional group	Wave number	Functional group
3413 cm^{-1}	O-H Stretching Band	3406 cm^{-1}	O-H Stretching Band
2930 cm^{-1}	C-H Stretching Bands	2920 cm^{-1}	C -H Bending Band
1645 cm^{-1}	O-H Stretching Band	1622 cm^{-1}	O-H Stretching Band
1430 cm^{-1}	C -H Bending Band	1420 cm^{-1}	C -H Bending Band
900 – 1250 cm^{-1}	C=O Bending Band	1143-1112 cm^{-1}	C=O Bending Band


وبمقارنة هذه المجموعات الوظيفية التي ظهرت لعينة الطبقة اللونية اثبت ان هناك تشابه كبيرا بين العينة القياسية والعينة مما أكد ذلك على ان الوسيط اللوني المستخدم في الطبقة اللونية هو الصمغ العربي.

الدراسة التجريبية:

- 1- تم استخدام القطن الملفوف علي العيدان الخشبية في تطبيق المادة علي عينات الحجر الرملي الملون باللون الأزرق المصري وليها بقع دم الطوايط
- 2- التطبيق المباشر علي العينات سائلة الذكر من خلال 3 مراحل متتالية (كما هو موضح بالصورة رقم : 8).
- 3- بعد انتهاء التطبيق تركت العينات لانتهاه تبلور المادة داخل مسام الأثر.

4- بعد التطبيق تم تصوير العينات تحت الميكروسكوب الضوئي لتحديد مدى نتائج التنظيف والتقوية للعينات (كما هو موضح بالصور ارقام : (11,10).


5- التصوير باستخدام الميكروسكوب الالكتروني الماسح لتحديد مدى نتائج التقوية للعينات (كما هو موضح بالصور ارقام : (19,18,17,16).



صورة رقم (9) توضح العينة التجريبية بعد تطبيق أنزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH النقي مع نانو السليكا SiO_2 عليها وتنظيف بقع دم الوطاويط

صورة رقم (8) توضح العينة التجريبية عليها بقع دم الوطاويط أثناء تطبيق أنزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH النقي مع نانو السليكا SiO_2

الفاكر OH والنانو سليكا SiO_2 في تنظيف بقع دم الوطاويط وقد تم تصوير العينة التجريبية تحت الميكروسكوب الضوئي للتحقق من مدى فاعلية التنظيف.



صورة رقم (11) توضح صورة مجهرية للعينة التجريبية بعد تطبيق أنزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH النقي مع نانو السليكا SiO_2 عليها وتنظيف دم الوطاويط من اللون الأزرق المصري



صورة رقم (10) توضح صورة مجهرية للعينة التجريبية بعد تطبيق أنزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH النقي مع نانو السليكا SiO_2 عليها وتنظيف بقع دم الوطاويط من الحجر الرملي

يتبين من خلال الصور المجهرية ارقام 10 و 11 مدى فاعلية وكفاءة انزيم البروتيز المحمل علي الفاكر OH والنانو سليكا SiO_2 في تنظيف بقع دم الوطاويط .


التصوير باستخدام الميكروسكوب الالكتروني الماسح SEM:

(استخدام أنزيم البروتيز المحمل على بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا.....) محمد جمال


تم فحص العينات تحت الميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM وتحديد مدي تقوية اللوحات الجدارية الرملية وايضاً حبيبات الألوان بأستخدام أنزيم البروتينز المحمل علي الفاكر OH والنانو سليكا SiO_2 .
تم التحليل بهيئة المتحف المصري الكبير بوحدة الميكروسكوب الإلكتروني الماسح موديل الجهاز

Grand Egyptian museum Scanning electron microscope / FEI Quanta 3D 200i

تم تحليل عينة أستاندر للحجر الرملي بعد التقادم واللون الأزرق المصري بعد التقادم لتحديد نتيجة التقوية بالمواد المختلفة (كما هو موضح بالصور أرقام : 13,12 للحجر الرملي و 14,15 للون الأزرق المصري) حتي يسهل المقارنة للعينات المعالجة بأستخدام أنزيم البروتينز المحمل علي الفاكر OH والنانو سليكا SiO_2 وتحديد مدي فاعلية المحلول في تقوية اللوحات الجدارية الرملية المتحفية.




صورة رقم (13) بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح عند تكبير X1000 للحجر الرملي




صورة رقم (12) بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح عند تكبير X500 للحجر الرملي بعد التقادم وقبل التقوية

(استخدام أنزيم البروتينز المحمل على بوليمر الفاكر OH والنانو سليكا.....) محمد جمال

ويتضح من خلال الصور ارقام 12 و 13 مدي الضعف الشديد بين حبيبات الحجر الرملي وذلك بعد عمل تقادم صناعي حراري للعينات التجريبية لتحديد مدي فاعلية المادة المستخدمة في عملية التقوية.



صورة رقم(15) بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح عند تكبير X1000 للون الأزرق المصري علي الحجر الرملي بعد التقادم وقبل التقوية




صورة رقم(14) بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح عند تكبير X500 للون الأزرق المصري علي الحجر الرملي بعد التقادم وقبل التقوية

ويتضح من خلال الصور ارقام 14 و 15 مدي الضعف الشديد بين حبيبات اللون الأزرق المصري وذلك بعد عمل تقادم صناعي حراري للعينات التجريبية لتحديد مدي فاعلية المادة المستخدمة في عملية التقوية.


العينات بعد التقوية:

تم تصوير عينات الحجر الرملي واللون الأزرق المصري تحت الميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM وذلك بعد إجراء عملية التقوية باستخدام انزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا SiO_2 لتقييم عملية التقوية

(استخدام أنزيم البروتيز المحمل على بوليمر الفاكر OH ونانو سليكا.....) محمد جمال




صورة رقم (17) بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح عند تكبير X1000 للحجر الرملي بعد التقوية باستخدام أنزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا SiO_2




صورة رقم (16) بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح عند تكبير X500 للحجر الرملي بعد التقوية باستخدام أنزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا SiO_2

ويبين من حصر الصور ارقام 16 و 17 مدي الربط اسسيد بين حبيبات الحجر الرملي وذلك بعد عمل تقوية باستخدام انزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا SiO_2 وبالتالي فإنه يمكن القول بان انزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا SiO_2 من أفضل المواد في تقوية اللوحات الجدارية الرملية المتحفية حيث تغلغلت مادة النانو السليكا المحمل علي بوليمر الفاكر بين حبيبات الحجر الرملي وربط الحبيبات بشكل ممتاز جدا .



صورة رقم (19) بالميكروسكوب الإلكتروني
الماسح عند تكبير X1000 للأزرق المصري علي
الحجر الرملي بعد التقوية باستخدام انزيم البروتيز
المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا
SiO₂



صورة رقم (18) بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح
عند تكبير X500 للأزرق المصري علي الحجر
الرملي بعد التقوية باستخدام انزيم البروتيز المحمل
علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا
SiO₂

ويتضح من خلال الصور ارقام 18 و 19 مدي الربط الشديد بين حبيبات
الحجر الرملي وحبيبات اللون الأزرق المصري وذلك بعد عمل تقوية
باستخدام انزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا
SiO₂ وبالتالي فإنه يمكن القول بان انزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر
OH ونانو السليكا SiO₂ من أفضل المواد في تقوية اللوحات الجدارية الرملية
الملونة بالأزرق المصري حيث تغلغت مادة النانو سليكا المحمل علي بوليمر
الفاكر بين حبيبات اللون والحجر الرملي وربط الحبيبات بشكل ممتاز .

(استخدام أنزيم البروتيز المحمل على بوليمر الفاكر OH ونانو سليكا.....) محمد جمال

نتائج الدراسة:

أثبتت الدراسة التجريبية لاستخدام انزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا SiO_2 كفاءة عالية في تنظيف بقع دم الوطاويط من اللوحات الجدارية المصنوعة من الحجر الرملي والملونة باللون الأزرق المصري حيث أن مادة النانو سليكا SiO_2 عملت كعامل مساعد في تحسين خواص أنزيم البروتيز في تنظيف تلك البقع.

وأثبتت الدراسة ايضاً ان استخدام انزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا SiO_2 يعمل علي تقوية الحجر الرملي واللون الأزرق المصري بشكل ممتاز جدا وبالتالي كانت نتائج استخدام انزيم البروتيز المحمل علي بوليمر الفاكر OH ونانو السليكا SiO_2 إيجابية في تنظيف بقع دم الوطاويط وتقوية النقوش الجدارية الرملية المتحفية.

التوصيات:

* استخدام التقنيات الحديثة في فحص وتحليل القطع الأثرية بصفة عامة واللوحات الجدارية بصفة خاصة أمر أصبح غاية في الأهمية للتعرف علي نقاط الضعف والقوة وتركيب المواد بالقطع الأثرية.

* ضرورة استخدام التجارب المعملية لمواد التنظيف والتقوية على نماذج غير اثرية قبل التطبيق علي القطع الأثرية مباشرة.

* إن تحميل الأنزيمات علي المواد البوليمرية والنانو مترية يسهل بشكل كبير سرعة تنظيف وتقوية النقوش الجدارية الرملية الملونة .

* إن تحميل أنزيم البروتيز علي بوليمر الفاكر والنانو سليكا SiO_2 أطي نتائج إيجابية بشكل كبير في تنظيف بقع دم الطوايط من النقوش الجدارية الرملية الملونة .

* إن تحميل أنزيم البروتيز علي بوليمر الفاكر والنانو سليكا SiO_2 أطي نتائج إيجابية بشكل كبير في تقوية النقوش الجدارية الرملية الملونة.

* الطوايط من الطيور الثدييات ودم الحيض لإنائها يؤثر سلباً علي النقوش الجدارية لذا فيجب منعها من الدخول الي المقابر الأثرية .

* الصيانة الدورية للوحات المتحفية والنقوش الجدارية يحافظ عليها من التلف حيث أن الوقاية خيراً من العلاج.

* عند تخزين القطع الأثرية بشكل عام واللوحات الجدارية بشكل خاص يجب دراسة نوع التخزين والفترة المراد التخزين لها كي يتمكن المتخصص من وضع خطة التخزين.

*التغليف الجيد يحافظ على القطع الأثرية بصفة امة وعلى النقوش الجدارية الرملية بصفة خاصة داخل مخازن الآثار لذا يجب الاهتمام بعمليات التغليف واختيار انسب مواد التغليف اللازمة والخالية من الحموضة وأجراء تجارب عليها قبل عمليات التغليف.

قائمة المراجع والمصادر العربية:

- أبو المعارف، محمد ومعروف، محمد وعواد، غادة وحربي، عز
(2020). دراسة استخدام انزيمات الأكسدة والتحلل المائي في تنظيف
المنسوجات الكتانية الأثرية، [ورقة بحثية] مؤتمر شباب الباحثين
جامعة سوهاج ، سوهاج ، مصر.
<https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/stuff/posts/show/10264?p=posts>
- بوعكاز، عيساوي (يونية 2017) . التحليل بأستخدام المطيافية تحت
الحمراء لحجارة المباني الأثرية , مجلة التراث، (2) 26، ص89-
104
<https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/323/7/2/113245>
- حسام الدين، وائل وعبد العال، شعبان وعبد الفتاح، مصطفى (يناير
2023) ، دراسة تجريبية لعلاج وصيانة تأثير فضلات الطيور على
الصور والنقوش الجدارية ، مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة -
26(1)، 943-959.
https://jarch.journals.ekb.eg/article_277272.html
- خلاف، محمد و جنيدي، جهاد والسخري، أحمد (أكتوبر 2022) ،
علاج وصيانة كتلة حجرية أثرية بقاعة العرض بالقنطرة شرق ،
مجلة التصميم والتراث، (2) 21.
- الزلقي، محمود (2022). دراسة تطبيقية لاستخدامات الألياف
الزجاجية في تدعيم البلاطات الخزفية المنزوعة من المباني الأثرية

- والمحفوظة بمخازن المتاحف تطبيقاً علي نموذج مختار [أطروحة ماجستير، غير منشورة، جامعة الفيوم].
- سكيك، حازم (محرر). (مايو 2013). الميكروسكوبات الألكترونية ، دار شبكة الفيزياء التعليمية.
- عبد العال، ، شعبان (2010). دراسة تقنية استخدام الإنزيمات في تنظيف الصور الجدارية دراسة تجريبية تطبيقية في العلاج والصيانة [أطروحة دكتوراة، جامعة القاهرة].
- عفيفي ،هالة (1997) علاج وصيانة الاقنعة الجصية من مقتنيات المتحف المصري، [أطروحة ماجستير، جامعة القاهرة].
- لهيبي ، عائشة وجديعي ، عبير (2021) تحضير ودراسة مادة السليكا النانو مترية من الرمال لمنطقة الوادي [أطروحة ماجستير، غير منشورة ، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي ، الجزائر].

قائمة المراجع والمصادر الأجنبية:

- Adam ، Omar. (JANURAY 2023) Nanotechnology applications to improve the mechanical properties of lime mortars in archaeological building , *JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHAEOLOGY* ,(1)26,423-438
https://jarch.journals.ekb.eg/article_277288_58bf6f575f31b8b16dec4741efafd5c4.pdf
- Rasweiler,J And H,Bonilla.(May 1992) . Menstruation in short-tailed fruit bats (Carollia spp.) , *Journals of reproduction & fertility ltd* (2) 95 ,231-248.
https://rep.bioscientifica.com/view/journals/rep/95/1/jrf_95_1_026.xml